






■ KI形



■ RI形



■ 減衰特性



■ 特 長

- 1.大きな衝撃力の緩和に有効**
接触時のあたりが柔らかく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。
- 2.騒音の発生防止**
大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗もほとんどありません。又接触時に騒音を発生しません。
- 3.高い減衰性能**
RI形は天然ゴムと高減衰ゴムの二種類のゴム材料を選択することができます。高減衰ゴムHDタイプをお選びいただくことにより高い減衰性能となり、振動や衝突のエネルギーを吸収し、より優れた防振、緩衝性能を示します。
- 4.取付けが簡単**
取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは不要です。

製品番号	標準寸法 mm							最大たわみ mm	最大吸収エネルギー J (kgf-m)	最大衝撃力 kN (tonf)
	A	D	H	t	ℓ	s	d			
KI-30	30	25	30	2.3	24	20	M 8	14	18 1.8	4.9 [0.5]
KI-40	40	35	35	2.3	30	25	M 8	17	44 4.5	10.8 [1.1]
KI-50	50	40	40	3.2	30	25	M10	19	64 6.5	13.2 [1.35]
KI-60	60	50	50	3.2	35	35	M12	24	140 14	22.6 [2.3]
KI-80	80	65	65	4.5	45	45	M12	30	290 30	34.3 [3.5]
KI-100	100	80	85	4.5	55	55	M16	40	590 60	49.0 [5.0]

六角ナット、スプリングワッシャー各1ヶ付きとします。
ゴム材質は天然ゴム配合硬さ65とします。

高減衰ゴムタイプ

製品番号	標準寸法 mm						最大たわみ mm	最大吸収エネルギー J (kgf-m)	最大衝撃力 kN (tonf)
	D	H	R	ℓ	s	d			
RI-25HD	25	25	10	18	16	M 6	11	8.8 0.9	2.7 [0.28]
RI-30HD	30	31	14	24	20	M 8	14	19 1.9	3.7 [0.38]
RI-45HD	45	36	40	29	25	M 8	16	60 6.1	11.8 [1.20]
RI-65HD	65	45	50	35	35	M12	21	190 19	32.4 [3.30]

六角ナット、スプリングワッシャー各1ヶ付きとします。
ゴム材質は特殊合成ゴム配合の高減衰ゴム硬さ60とします。

天然ゴムタイプ

製品番号	標準寸法 mm						最大たわみ mm	最大吸収エネルギー J (kgf-m)	最大衝撃力 kN (tonf)
	D	H	R	ℓ	s	d			
RI-25	25	25	10	18	16	M 6	11	6.9 0.7	2.2 [0.22]
RI-30	30	31	14	24	20	M 8	14	15 1.5	3.4 [0.35]
RI-45	45	36	40	29	25	M 8	16	53 5.4	12.3 [1.25]
RI-65	65	45	50	35	35	M12	21	160 16	29.8 [3.04]

六角ナット、スプリングワッシャー各1ヶ付きとします。
ゴム材質は天然ゴム配合硬さ60とします。

高い減衰性能、あるいは振動や衝突の高エネルギーを吸収させたい場合は、高減衰HDタイプをお選びください。

■ 選定手順


1. まず衝突エネルギーを計算します。物体が衝突する場合のエネルギーEは下記の例のように表せます。

(a) 垂直衝突(自由落下) $E = m \times g \times h$ E: 衝突エネルギー(J) m: 質量(kg)


(b) 斜面衝突 $E = m \times g \times L \times \sin\theta$ h: 高さ(m) L: 傾斜長(m) θ : 傾斜角

(c) 水平衝突 $E = \frac{1}{2} \times m \times v^2$ g: 重力加速度($\approx 9.8 \text{ m/s}^2$) v: 速度(m/s)


■ 垂直衝突(自由落下)



■ 斜面衝突



■ 水平衝突



2. 上記より算出した衝突エネルギーが特性表の最大吸収エネルギーの範囲内となるようにストッパーを選定します。

■ 選定図

